



ESMALTE AL AGUA TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN Y USOS

El esmalte transparente multipropósito Rust-Oleum® Ultra Cover proporciona protección de larga duración y resistencia. Esta fórmula de alta calidad se aplica más fácilmente con brocha/pincel, y rinde más que otros productos multipropósito. Es altamente resistente a los rayos UV, manteniendo un acabado brillante transparente cristal sin amarillarse ni descascararse, incluso en ambientes de exterior.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN	SKU
Transparente Brillante	322641

CONDICIONES PARA PINTAR

Aplique en un área ventilada, cuando la temperatura esté entre 10°C y 32°C y la humedad por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o una lija. Lije levemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. ¡ADVERTENCIA! Al raspar, lijar o quitar la pintura vieja, puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use una mascarilla con respirador aprobada por el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de E.U.A. (NIOSH por sus siglas en inglés) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con detención de partículas de alta eficiencia y un trapeador húmedo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (Cont.)

APLICACIÓN

Mezcle bien el producto antes de su uso. No es necesario diluir. En ambientes secos y calurosos, puede diluirlo hasta con 60 cm³ de agua por litro para prolongar el tiempo de secado. Evite pintar bajo luz solar directa o sobre superficies calientes. Utilice una brocha sintética de buena calidad (no se recomienda aplicar con rodillo). Evite pasar la brocha demasiadas veces por un mismo lugar ya que esto reducirá la protección y el espesor de la película. Aplique pasadas suaves y uniformes para garantizar un acabado liso y parejo.

Aplique **Rust-Oleum® Ultra Cover®** Transparente únicamente sobre superficies previamente pintadas. No

lo aplique sobre superficies expuestas de madera o metal.

TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES:

Los tiempos de secado y aplicación de capas adicionales están basados en 25°C con 50% de humedad relativa. A temperaturas más bajas o mayor humedad, deje transcurrir más tiempo. Seca al tacto en 1 hora. Puede aplicarse otra capa luego de 2 horas a 4 horas. Deje secar por 48 horas antes de utilizar el objeto pintado para permitir el curado completo.

LIMPIEZA

Limpie inmediatamente la brocha y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón.



ESMALTE AL AGUA TRANSPARENTE

PROPIEDADES FÍSICAS

		ESMALTE TRANSPARENTE MULTIPROPÓSITO ULTRA COVER
Tipo de Resina		Acrílico - base agua
Tipo de Pigmentos		NA
Solventes		Agua, éteres de glicol
Peso	Por Litro	1,04 kg
	Por Galón	8,67 lb
Sólidos	Por Peso	32,5 %
	Por Volumen	29,5 %
Compuestos Orgánicos Volátiles		Menos de 100 g/l (0,83 lb/gal)
Espesor de Película Seca (EPS) recomendado por capa		25-37,5 μ (1,0-1,5 mils)
Película húmeda para alcanzar el EPS (material sin diluir)		100-150 μ (4,0-6,0 mils)
Rendimiento con el EPS recomendado (supone una pérdida de material del 15 %)		11,1 m ² /l (120 pies cuadrados/cuarto de galón)
Tiempo de secado a 21-27 °C y humedad relativa del 50 %	Al Tacto	1 hora
	Aplicación de otra capa	2-4 horas
	Secado completo	48 horas
Vida Útil		5 años
Resistencia al calor seco		93°C
Punto de Inflamación		93°C
Información de Seguridad		Para obtener información adicional, vea la Ficha de Seguridad.

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.