

**JUEGO DE PINTURAS ACRÍLICAS  
EN CÁPSULA TESTORS®****DESCRIPCIÓN Y USOS**

Son ideales para hobbies, manualidades o proyectos de arte para grandes y chicos por igual. Las pinturas acrílicas Testors se secan rápido, no son tóxicas, son fáciles de limpiar con agua y poseen bajo olor. Se presentan en envases antiderrame que se abren y cierran con facilidad para su uso y almacenamiento.

**PRODUCTOS****JUEGO DE PINTURAS FLUORESCENTES**

Código del artículo (SKU): 281225

**Contenido del juego:**

Envase antiderrame y 1 pincel

**Colores fluorescentes:**

Rojo, amarillo, rosa, verde, naranja, azul

**JUEGO DE PINTURAS FLUORESCENTES**

Código del artículo (SKU): 281224

**Contenido del juego:**

Envase antiderrame y 1 pincel

**Colores:**

Rojo, amarillo, azul, blanco, gris, negro

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Quite todos los contaminantes químicos, sal, aceite, grasa y suciedad. Enjuague con agua dulce y espere a que se seque bien.

**APLICACIÓN**

Moje el pincel en la pintura y quite el excedente pasándolo por los bordes del vaso antes de aplicar la pintura en la superficie. Si debe diluirla, agregue agua en el vaso en pequeñas cantidades y mezcle hasta alcanzar el espesor de pintura deseado.

**COBERTURA**

Varía según el tipo de aplicación y la textura de la superficie.

**LIMPIEZA**

Limpie el pincel y otras herramientas de aplicación con agua y jabón de inmediato.

**PROPIEDADES FÍSICAS**

		JUEGO DE PINTURAS ACRÍLICAS PARA USO GENERAL TESTORS
Resina		Acrílico base agua
Pigmento		Varía según el color
Sólidos por peso		30-33 %
VOC		Máx. 400 g/l
Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por capa		0.5-1 mil
Tiempos de secado a 77°F (25°C) y 50 % de humedad relativa	Al tacto	20-30 minutos
	Manipulación	1 hora
	Capa nueva	2 horas
	Curado completo	8 horas
Vida útil		3 años
Punto de inflamación		>200°F (>93°C)
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.