



ACENTUADOR PARA MADERA VARATHANE® WHITEWASH

DESCRIPCIÓN Y USOS

Varathane® Whitewash puede crear una apariencia renovada y "vintage" a la vez en muebles y muchos objetos más. Está compuesto por una fórmula innovadora base aceite que embellece y da brillo a la madera con un tono color blanco que permite que puedan distinguirse las vetas naturales de la madera. Puede aplicarse sobre madera sin tratar o sobre tintes para madera una vez secos. No se requiere la aplicación de acondicionador para madera. También puede utilizarse sobre todo tipo de proyectos para madera interiores, por ejemplo, muebles, armarios, puertas y molduras.

No debe colocarse sobre superficies exteriores. Para sustratos de madera únicamente.

PRODUCTOS

<u>1 cuarto de galón</u> <u>(0,95 L)</u>	<u>1/2 PINTA</u> <u>(0,23 L)</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
358553	355305	Acentuador para madera Whitewash

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Quite el acabado existente con lija o removedor. Prepare para teñir la madera sin tratar lijando en la dirección de la veta, primero con una lija de grano 120 y continúe con una de 150, 180 y 220. Antes de aplicar el tinte, retire los restos de polvo con aspiradora y los restos de grasa o pegamento con un paño humedecido con aguarrás mineral.

¡ADVERTENCIA! Si utiliza un método de abrasión o quita pintura anterior, puede liberarse polvo con plomo. Use un respirador para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtros de aire de alta eficiencia y una mopa húmeda.

PRUEBA DE COLOR

Asegúrese de probar el tinte para comprobar que sea el color deseado. Para ello, aplíquelo sobre un área que no se vea.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

APLICACIÓN

Al utilizar más de un envase, vierta el contenido de cada uno en recipientes separados y mezcle bien para garantizar la uniformidad. Mezcle o agite bien el material antes y durante su uso. Para obtener mejores resultados, use el producto a una temperatura entre los 15°C y 32°C y deje secar por una hora. En los días de mayor humedad, deje secar por más tiempo.

Para obtener un recubrimiento uniforme de Whitewash sobre madera sin tratar o teñida: Coloque el tinte por toda la superficie con una brocha/pincel o con un paño limpio. Espere de 2 a 3 minutos a que el producto penetre en la superficie y luego quite el excedente con un paño en dirección de la veta a fin de garantizar el tiempo de secado y el grado de adhesión apropiados del acabado de terminación. Si se espera más tiempo durante la penetración del producto puede obtenerse una capa más opaca de Whitewash. Después de 1 hora puede aplicarse otra capa para obtener la opacidad deseada.

Para brindar una apariencia de pincel seco y gastado a la madera sin tratar o teñida: Moje la punta de un pincel/brocha en Whitewash, sacuda la punta suavemente sobre un paño hasta que quede algo seca, luego realice toques suaves y ligeros en dirección a la veta de la madera. Deje secar por una hora.

Para obtener una capa de Whitewash "vintage" sobre pintura o tinte: Una vez que el tinte o la pintura están completamente secos, lije suavemente todo el objeto con una lija de grano 220 y retire el polvo. Cubra toda el área de la superficie con Whitewash y deje que penetre durante 30 segundos. Retire el producto hasta obtener el efecto deseado y deje secar por 1 hora.

PROTECCIÓN DE LA MADERA

Para completar su proyecto de madera y para obtener la mejor protección, aplique un acabado base agua de Poliuretano Varathane según las necesidades del proyecto a la hora de haber colocado el producto.

NOTA: Los poliuretanos base aceite añaden una tonalidad ámbar al acabado.

COBERTURA

Hasta 275 pies cuadrados por cuarto de galón (25 m² por 0,95 L).

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y los equipos utilizados para la aplicación con aguarrás mineral.

DESECHO

¡Advertencia! Los paños, pinceles o brochas, o cualquier otro desecho que haya absorbido este producto pueden encenderse de manera espontánea si no se eliminan de manera adecuada. Inmediatamente después de su uso, coloque los paños o desechos en un recipiente de metal sellado y lleno de agua. Deseche el recipiente con absorbente contaminado y el contenido sin utilizar de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.



ACENTUADOR PARA MADERA VARATHANE® WHITEWASH

PROPIEDADES FÍSICAS

		ACENTUADOR PARA MADERA VARATHANE
Tipo de resina		Alquídico modificado con uretano
Tipo de pigmento		Inorgánico
Solventes		Aguarrás mineral
Peso	por galón	7,0-8,9 lb
	por litro	0,84-1,08 kg
Sólidos	por peso	35,0-53,0%
	por volumen	29,0-35,0%
Compuestos orgánicos volátiles		<550 g/l (0,46 lb/gal.)
Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por capa		1,5-2,0 mil (34,5-50µ)
Película húmeda para alcanzar el DFT (material sin diluir)		5,0-6,5 mil (125-162,5µ)
Cobertura práctica al Espesor de película seca recomendado (se supone un 15% de pérdida del material)		225-275 pies cuadrados por cuarto de galón (20-25 m ² por 0,95 L) 70 pies cuadrados por 1/2 pinta (6,5 m ² por 0,23 L)
Tiempos de secado a 70-80°C (21-27°C) y 50% de humedad relativa	Al tacto	1 hora
	Capa nueva	1 hora
	Curado completo	24 horas
Vida útil		3 años
Punto de inflamación		>100°F (38°C)
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.